

基础油特性		典型数据	测试方法	
推荐工作温度范围 (°C)		-55 to 125		
增稠剂		锂皂		
基础油		聚 α 烯烃		
基础油粘度	40°C	51.7 cSt	ASTM D-445	
	100°C	8.6 cSt	ASTM D-445	
粘度指数		143		
闪点		°C	ASTM D-92	
倾点		°C	ASTM D-97	
润滑脂的典型特性		典型数据	测试方法	
颜色, 外观		米白色 至 黄色		
锥入度 (1/10 mm)	工作	60X	314	ASTM D-217
	未工作		301	ASTM D-217
密度		25°C	0.89 g/cm ³	ASTM D-1480
分油率	24 小时	100°C	7.9 %	ASTM D-6184

本产品数据表上显示的典型特性不应用作制定规格的基础。有关详细的安全信息，请参阅我们的产品《材料安全数据表》。

(1409)